

UCP Colour Sealant

Technical Data Sheet

OMSCHRIJVING

UCP ColourSealant is een hoogwaardige, plasto-elastische, één component voegkit op basis van een acrylaatdispersie. **UCP COLOURSEALANT** is overschilderbaar indien voldoende uitgehard.

TOEPASSING

UCP ColourSealant bezit een zeer goede hechting op zuivere en droge ondergronden. Als hechtpriemer kan een deel **UCP COLOURSEALANT** verdund worden met water.

UCP COLOURSEALANT kan gebruikt worden op alle poreuze ondergronden zoals steen, beton, hout, enz.

UCP COLOURSEALANT kan eveneens toegepast worden voor het voegen tussen ramen, muren, deuren, en vensterbanken, enz. Geschikt voor voegen met geringe beweging (max. 12,5%).

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Vanaf +5°C tot + 40°C.

VOORBEREIDING

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met MEK, brandalcohol of ethanol. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

AFWERKING

Gladstrijken met water (voor de huidvorming).

REINIGING GEREEDSCHAP

Met water vóór het opdrogen.

BESCHIKBARE KLEUREN

Vraag naar de kleurkaart voor een overzicht van meer dan 20 kleuren.

BEPERKINGEN

UCP COLOURSEALANT mag niet gebruikt worden voor voegen die bestendig aan water blootgesteld zijn. Hiervoor dient **UCP COLOURSEALANT** te worden overschilderd.

Beschermen tegen vorst. Kan niet gebruikt worden als beglazingskit. Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.

Bij buitengebruik moet de voeg na voldoende uitharding overschilderd worden.

HOUDBAARHEID

Min.12 maanden in de ongeopende verpakking op een droge en koele plaats tussen +5°C en +25°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

12 kokers van 310ml/doos – 100 dozen/pallet. Leverbaar in ruim 20 kleuren. (vraag naar de kleurkaart)

AANBRENGEN

UCP COLOURSEALANT hardt uit door verdampen van water. Gedurende de eerste dagen van de uitharding, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten.

VEILIGHEID

Het toepassen moet gebeuren in goed geventileerde lokalen. De dampen mogen niet ingeademd worden gedurende lange periodes of in hoge concentraties. Langdurig contact met de huid voorkomen. Indien contact met de ogen, overvloedig spoelen met water of dokter raadplegen. Direct contact met levensmiddelen vermijden zolang UCP ColourSealant niet uitgehard is. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

CE

15
Unika Colour
Products

EN 15651-1
F EXT – INT

UCP Colour Sealant

Safety Data Sheet

TECHNISCHE GEGEVENS

Niet-uitgeharde kit

Aard van de kit	Acrylaten
Uithardingssysteem	Verdampen van water
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	30 min.
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	0,5 mm/24 uur
Densiteit (ISO 1183)	1,62 g/ml

Uitgeharde kit

Shore A hardheid (ISO 868)	12
Elastisch herstelvermogen (ISO 7389)	<50%
Maximale toelaatbare vervorming	12,5%
Maximale modulus (ISO 8339)	0,03 N/mm ²
% rek bij breuk (ISO 8339)	>500%
Temperatuursbestendigheid	-20°C - + 80°C