

AFMETINGEN

FORMAAT

Lengte	655 mm
Breedte	131 mm
Aantal panelen per pak	14
m ² per pak	1,201
Groeven	4V pressed bevel
Dikte	8 mm
Tand en groef	Unizip
Water resistent	Yes

FABRIEKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETERS	WAARDEN
Gebruiksklasse	EN ISO 10874		Klasse 21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Erkend orgaan	NB 0493 - Centexbel
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Goedgekeurd orgaan	AB 8515 - Centexbel
	Huishoudelijk gebruik	Zie garantievoorwaarden	25 jaar
Garantie	Commercieel gebruik	Zie garantievoorwaarden	10 jaar
	Water resistentie	Zie garantievoorwaarden	10 jaar

ALGEMENE GEGEVENS (VOLGENS EN 13329)

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	WAARDEN
Slijtweerstand	ISO24338 - Procedure A		≥ 4000 cycli	≥ 4000 cycli
Slijtklasse	EN 13329		AC4	AC4
Slagvastheid	EN 17368	Kleine kogel	≥ 35mm	≥ 35mm
	EN 13329	Grote kogel	≥ 600mm	≥ 600mm
Krasweerstand	EN 438-2, 25		Belasting ≥ 3N	Belasting ≥ 3N
Effect van een rolstoel	ISO 4918 (met ondervloer)	Type W (EN 12529)	15000 cycli	Geen verandering
Randzwellling	ISO 24336	Na 24uur onderdompeling bij 20°C	≤ 18%	≤ 18%
Sterkte van de klik	ISO 24334	F10,2 lange zijde	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fmax lange zijde		≥ 1 kN/m
		Fs0,2 korte zijde	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax korte zijde		≥ 2 kN/m
Effect van een meubelpoot	EN 424		Geen schade zichtbaar indien getest met voettype 0	Geen zichtbare schade
Weerstand tegen vlekken	EN 438	Groep 1,2	Klasse 5	Klasse 5
	EN ISO 4892	Groep 3	Klasse 4	Klasse 4
Lichtbestendigheid	2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5	Grijze referentie	Klasse ≥ 4	Klasse 4

MILIEU, VEILIGHEID EN GEZONDHEID

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	WAARDEN
Formaldehyde emissie	EN 717-1	ppm	E1 <	< 0,5
Anti-statisch	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Reactie bij brand	EN 13501-1	Class		Cfl-s1
Warmteweerstand	EN 12996:2001	m ² K/W		0,055 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30

